



E4005

EKOFIX PLUS

mrazuvzdorná lepicí směs

Složení: Suchá lepicí směs na obklady a dlažbu mrazuvzdorná EKOFIX PLUS E4005 je směs cementu, suché kopolymervinylacetátové disperze, separované frakce vápencového a křemičitého plniva a speciálních aditiv.

Barevné odstíny: Nenormalizovaný šedý.

Použití: Suchá lepicí směs na obklady a dlažbu mrazuvzdorná EKOFIX PLUS je vysoce kvalitní, speciální mrazuvzdorná lepicí směs, určená k lepení keramických dlaždic, skleněných obkladů, dlažby, mozaiky a kamene. Používá se k lepení obkladů a dlažby na omítky, beton, lehčený beton a plynosilikáty, na dřevotřískové, dřevovláknité, dřevoštěpkové, cementotřískové, cementové a sádkartonové desky. EKOFIX PLUS E4005 je zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí C2TE (dle ČSN EN 12004 +A1).

Podklad musí být suchý, vyzrálý, soudržný, zbavený prachu a nečistot a odizolovaný proti vodě.

Musí být rovný – rovinnost musí vykazovat nerovnost max. 5 mm na 2 metrech.

Před použitím EKOFIXu PLUS je nutné podklad důkladně napenetrovat penetračním prostředkem EKOPEN E0601, více savé podklady je nutné opatřit 2x roztokem EKOPENu zředěného v poměru 1:1 s vodou.

Disperzní podklady je nutno mechanicky zdrsnit, podklady s povrchovou úpravou (barvy disperzní, syntetické, kaolinové, klišové) je třeba oškrábat a potom napenetrovat EKOPENem nebo E0607 PENETRACE S2802A.

Před vlastní aplikací připravte lepicí směs smícháním práškové směsi s vodou v poměru 1 díl vody na 4 díly práškové směsi (1 pytel lepidla vsypeme do 6,0 až 6,5 l vody), směs promíchejte pomaluběžným míchadlem nebo silnou vrtačkou s nízkými otáčkami (otáčky nesmí překročit 500 ot./min.). Vzniklou pastovitou směs homogenní konzistence nechte min. 5 minut odstát a pak znovu krátce promíchejte, konzistence se dle potřeby upraví. Zpracovatelnost připravené směsi je cca 60-90 minut v závislosti na teplotě vzduchu. Do směsi se nesmí přidávat jakékoliv další příměsi. Jako záměsovou vodu použijte pitnou vodu nebo musí voda odpovídat požadavkům ČSN EN 1008. Zásadně nepoužívejte vodu z neznámých zdrojů nebo vodu obsahující výkvětovorné soli.

Lepicí hmotu lze aplikovat až do síly 5 mm s možností vyrovnání nerovného povrchu podkladu.

Čerstvě položený obklad chraňte 24 hod před vlhkem, 5-7 dní před mrazem. Položené obklady je možno zatížit na stěnách za 10 hod, na podlaze za 24 hod.

Doporučená aplikační teplota (okolí, podkladu, barvy) je +5 °C až 25 °C.

Doba zasychání je 4-6 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu i podkladu. Pracovní pomůcky a znečištěná místa je nutné ihned omýt vodou, protože zaschlá hmota se velmi obtížně odstraňuje.

Nanášení: Nerezovým hladítkem nebo stěrkou se zuby.

Ředidlo: Voda.

Ředění: 1 díl vody na 4 díly práškové směsi.

Nezkouší se		
Vlastnost	Hodnota	Zkouší se podle
Reakce na oheň	A1/A1 _{fl}	ČSN EN 12004+A1
Vysoká počáteční tahová přídržnost [MPa]	≥ 1,0	ČSN EN 1348:2007, čl. 8.2

Vysoká tahová přídržnost po ponoření do vody [MPa]	$\geq 1,0$	ČSN EN 1348:2007, čl. 8.3
Vysoká tahová přídržnost po uložení v teple [MPa]	$\geq 1,0$	ČSN EN 1348:2007, čl. 8.4
Vysoká tahová přídržnost po cyklech zmrazení – rozmrazení [MPa]	$\geq 1,0$	ČSN EN 1348:2007, čl. 8.5
Skluž [mm]	$\leq 0,5$	ČSN EN 1308
Prodloužená doba zavadnutí: tahová přídržnost (ne méně než po 30 min.) [MPa]	$\geq 0,5$	ČSN EN 1346
Obsah přírodních radionuklidů	hmotnostní aktivita a_{Ra226} [Bq/kg]	16 ± 3
	index hmotnostní aktivity „I“ [Bq/kg]	$0,19 \pm 0,06$

Spotřeba: 2-3 kg/m² (u nerovných podkladů spotřeba vzroste)

Vydatnost: 0,33-0,5 m²/kg nebo 8,3-12,5 m²/pytel (25 kg)

Balení: Papírové pytle á 25 kg.

Skladovatelnost: V suchých a krytých skladech bez nutnosti temperace, na paletách.

Upozornění: Čerstvě položený obklad chraňte 24 hodin před vlhkem, 5-7 dní před mrazem. Položené obklady je možno zatížit na stěnách za 10 hodin, na podlaže za 24 hodin.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.



Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **nebezpečí**

H věty:

H315	Dráždí kůži.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti, podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 10/2026