



BETOKRYL V2013

» vodouředitelná matná barva



- ✓ Na různé povrchy (beton, zdivo, omítky, dřevo)
- ✓ Rychlé zasychání: za den hotovo
- ✓ Atest na protiskluznost
- ✓ Na podlahy s mírnou mechanickou zátěží
- ✓ Chemická odolnost (motorové oleje apod.)

- Matná hladká vodouředitelná barva určená především na nejrozličnější pohledové svíslé i vodorovné betonové plochy - stěny, panely, nosníky, sokly, ploty, betonové konstrukce, prefabrikované díly, a další savé materiály jako zdivo, omítky, lehčené stavební hmoty, cementotřískové, dřevěné a dřevotřískové desky a další minerální podklady v exteriéru i interiéru.
- BETOKRYL vytváří omyvatelný, otěruvzdorný a paropropustný film, který má dlouhodobě vysokou odolnost a stálost vůči působení povětrnosti a UV záření (nežloutne), rychle zasychá a poskytuje vysoce pružnou a velmi přilnavou ochranu ošetřenému podkladu.
- BETOKRYL také lze použít pro nátěry betonových podlah s mírnou mechanickou (pochozí) zátěží jako jsou sklepy, spížírny a komory v interiéru.

• Nanášení:

Štětcem, válečkem případně stříkáním v 2-3 vrstvách, v intervalu min. po 6 hodinách, při teplotě okolního vzduchu, podkladu a barvy 5 až 25 °C (optimálně při 15-25 °C) a relativní vlhkosti vzduchu do 80%. Barvu před aplikací důkladně rozmíchejte, případně doředit vodou. Podmínky musí být zachovány po celou dobu schnutí nátěru! Rychlost zasychání závisí na tloušťce nanesené vrstvy a teplotě.

• Aplikace:

Po 12 hodinách od penetrace provedeme 2-3× nátěr BETOKRYLem V2013 dle předepsaného ředění s prodlevou minimálně 6 hodin mezi nátěry v závislosti na počasí. Při prvním nátěru barvu ředte 0,15-0,20 l vody na 1 kg barvy, při druhém nátěru 0,05-0,10 l vody na 1 kg barvy. Doba zasychání je přibližně 6-12 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Doporučená aplikační teplota okolí, podkladu a barvy je +5 °C až +25 °C. Natřený povrch je pochozí přibližně za 24 hod, pak je možné podlahu mechanicky zatěžovat. Konečných vlastností dosahuje nátěr po cca 10 dnech zrání.

• Teoretická vydatnost:

5,5-7 m²/kg v jedné vrstvě, tedy 2,8-3,3 m²/kg při dvou běžných, doporučených nátěrech na hladký povrch.



Odstíny barvy BETOKRYL V2013

Bílá C1000

Tmavá šedá C1720

Světlá šedá C1730

Zelená C5320

Červenohnědá C8420

Uvedené odstíny mají v tištěné podobě pouze orientační charakter.

COLORLAK, a.s.

Tovární 1076

686 03 Staré Město

e-mail: info@colorlak.cz

info linka: 800 145 555

» www.colorlak.cz



colorlak
barvy, které vydrží