



V2506 PROTEKT

interiérová barva s protiplísňovou ochranou nátěru



Barevné odstíny: bílý

Použití: PROTEKT V2506 je sněhově bílá hladká disperzní malířská barva s obsahem účinné biocidní látky, která zvyšuje odolnost nátěrového filmu proti napadení plísněmi. Nátěr je tak lépe chráněn proti vzniku plísní. PROTEKT se vyznačuje velmi vysokou odolností otěru, vysokou bělostí a paropropustností, výbornou přilnavostí na podklad. PROTEKT je určen k okamžitému použití na zdivo, vápenné, vápenocementové, sádrové, a disperzní omítky, sádrokarton, dřevovláknité a dřevotřískové desky, a k přetírání starých nátěrů. PROTEKT V2506 je určen pro místnosti s vyšší vlhkostí a špatnou větratelností (koupelny, sklepy, prádelny). Je vhodný pro použití v obytných prostorech s vyšším stupněm zatížení (kuchyně, nemocnice, školy, kanceláře). Výrobek splňuje požadavky pro nátěry stěn, které mohou přicházet do nepřímého styku s potravinami (nátěry stěn skladů potravin, jídelen, kuchyní apod.). Barvou PROTEKT je možné ošetřit pouze stěnu, která je nejvíce náchylná ke vzniku plísní (chladnější zeď, místo s horším odvětráváním) a na zbylé stěny použít běžnou interiérovou barvu, např. barvu PROFI V2099.

Upozornění: Roztok účinných látek ve vodě. Konzervanty pro povlaky (PT7). Plochy ošetřené barvou PROTEKT V2506 nesmí přijít do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou. Zákaz opakovaného použití obalu.

Přednosti:

- prevence proti vzniku plísní
- pro nepřímý styk s potravinami (nátěry stěn jídelen, kuchyní, skladů potravin)
- vysoká bělost, min. 95 % MgO
- výborná krycí schopnost a paropropustnost
- odolnost proti oděru za mokra tř. 4 (EN 13300)
- velmi vysoká odolnost otěru za sucha
- lze použít na sanační omítky
- vysoká vydatnost

Nanášení: Barvu PROTEKT V2506 před použitím důkladně promíchejte a nanášejte válečkem, štětkou nebo stříkáním pomocí vhodného zařízení. Podklad musí být dostatečně vyzrálý, suchý, čistý, soudržný, zbavený prachu, mastnoty a nečistot, dále zbaven starých nepřilnavých nátěrů a odizolovaný proti vodě. Biologicky napadené podklady (houby, plísně, řasy) je nutné nejprve ošetřit vhodným biocidním přípravkem (např. ČISTIČ FASÁD V1920) a poté mechanicky za mokra odstranit. Nátěr barvou PROTEKT V2506 neodstraňuje příčinu vzniku plísní. Skvrny a fleky od sazí, mastných nečistot nebo z kouření je nutné odstranit a ošetřit izolačním nátěrem (např. ANTISPOT E0904). Nerovnosti je nutné vyspravit vhodnou maltou. Před použitím barvy PROTEKT V2506 doporučujeme podklad napenetrovat penetračním prostředkem (např. PENETRACE S2802A nebo BÍLÁ PENETRACE V1005). První nátěr barvy PROTEKT V2506 naředěný maximálně 0,2 l vody na 1 kg barvy nanášíme nejdříve po 6 hodinách od penetrace podkladu, druhý nátěr ředěný maximálně 0,15 l vody na 1 kg barvy nanášíme po dalších minimálně 6 hodinách v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Doporučená aplikační teplota (okolí, podkladu a barvy) je +5 až +25 °C.

Ředidlo: Voda

Ředění: 1. nátěr max. 0,20 l vody na 1 kg barvy
2. nátěr max. 0,15 l vody na 1 kg barvy

Příklad nátěrového postupu:

1. odstranění starých nepřilnavých nátěrů (klihových, kaolínových, vápenných) oškrábáním a očištění podkladu od mastnoty a nečistot
2. větší nerovnosti vyspravit vyrovnávací maltou
3. 1x penetrační nátěr (PENETRACE S2802A), zasychání min. 6 hodin
4. 2x nátěr PROTEKT V2506 v intervalu 6 hodin, dle potřeby se ředí, pro 1. nátěr max. 0,20 l vody na kg barvy, pro 2. nátěr max. 0,15 l vody na kg barvy

Vlastnosti a technické parametry barvy:

Parametr	Hodnota	Zkouší se podle
Hustota [g/cm ³]	1,55-1,65	ČSN EN ISO 2811-1
Zasychání (v závislosti na teplotě) [hodin]	4-6	Metodika výrobce
Obsah netěkavých látek (2 hod, 105 °C) [% hm.]	min. 62	ČSN EN ISO 3251
Výtoková doba pohárek DIN (Ø trysky 10 mm) při 23 °C a 50 % relat. vlhk. vzduchu [s]	25-45	ČSN EN ISO 2431
Viskozita, včetně 6, rpm 60 [mPa.s]	4800-6800	ČSN EN ISO 2884-2

Parametr	Hodnota	Zkouší se podle
Bělost [% MgO]	95	metodika výrobce B5/TD1-41
Odolnost proti oděru za mokra [třída]	4	ČSN EN ISO 11998
Lesk	matný	metodika výrobce B5/TD1-9 (ČSN EN ISO 2813)

Vydatnost: 9-13 m² z 1 kg barvy v jedné vrstvě.

Spotřeba: 0,08-0,11 kg na 1 m² barvy v jedné vrstvě.

Balení: Dle aktuální nabídky: 1,5; 4 kg.

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty. Během dopravy a skladování nesmí zmrznout.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **nebezpečí**

H věty:

H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
------	--

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti, podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 10/2026