



AC736

BARVA NA DISKY KOL

akrylátová barva, pololesk

řady EUROSPRAY

Barevné odstíny: V metalických odstínech, dle platné ceníkové nabídky.

Použití: EUROSPRAY BARVA NA DISKY KOL je speciální rychleschnoucí akrylátová barva s vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům, určená pro lakování i opravu ocelových nebo slitinových disků (ráfků) kol automobilů, motocyklů, skútrů, jízdních kol, koloběžek apod. Barva má vysokou přilnavost k mnoha podkladům, jako je železo, ocel, mosaz, hliník, plasty ABS (bez PP), dřevo, sklo. Barva zajišťuje brilantní, nežloutnoucí a rychleschnoucí povrchovou úpravu s výbornou odolností proti otěru a leštění v exteriéru i interiéru. Není odolná vůči benzínu. Úplné zaschnutí do 24 hodin.

Patentovaný bezpečnostní uzávěr „odolný dětem“, kde barva víčka zobrazuje odstín obsahu spreje.

Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Přednosti:

- vysoká odolnost povětrnosti
- výborná odolnost otěru a leštění
- vysoká odolnost UV záření, stálé a nežloutnoucí odstíny
- vysoká přilnavost na řadu podkladů
- na železo, mosaz, hliník
- na vybrané plasty, dřevo, sklo
- rychleschnoucí

Příprava podkladu: Povrch musí být suchý, čistý, zbavený mastnoty a neporušený. Odstraňte veškerou rez z kovů. Povrch, který má být nastříkán, musí mít stejnou teplotu jako sprej i okolní vzduch, aby se předešlo problémům s přilnavostí a konečnou úpravou. Před použitím zdrsňte povrch smirkovým papírem. Zakryjte všechna místa, která nejsou určena k nástřiku. Neaplikujte na syntetické barvy. Surový kov, případně dřevo doporučujeme nejdříve upravit základní barvou např. EUROSPRAY ZÁKLADNÍ BARVA. V případě použití na plasty, vybrané druhy (včetně PP), použijte nejdříve EUROSPRAY ZÁKLAD NA PLASTY, zasychání 24 hodin. Pro vyšší přilnavost k hliníku lze použít EUROSPRAY PROMOTOR PŘILNAVOSTI NA KOV, podle podmínek, je přelakovatelný za 20-30 minut, plné zaschnutí do 24 hodin. K vyrovnaní nerovnosti povrchů je vhodné nejdříve použít EUROSPRAY ZÁKLADNÍ PLNIČ. Tento sprej musí zasychat 24 hodin, až poté jej lze přebrousit a přestříkat.

Návod k použití: Sprej před použitím 2 minuty silně protřepávejte. Proved'te stříkací test na samostatném povrchu. Stříkejte ze vzdálenosti 20-25 cm, v tenkých vrstvách křížovým nástřikem, s intervalem 3-5 minut mezi jednou a druhou vrstvou. Po použití obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříkněte zbytek hmoty z ventilku. Stříkejte venku nebo v dobře větrané místnosti. Používejte při teplotě 10-25 °C a max. vlhkosti vzduchu 60 %. Nenanašejte

nadměrné množství, které by mohlo způsobit stékání nebo rozbíhání vrstvy. Při stříkání používejte vhodné osobní ochranné prostředky (rukavice, brýle a masky).

Vlastnosti nátěrové hmoty, nástřiku:

Zasychání	bezprašné	10 minut
	na dotek	20 minut
	celkové zaschnutí	24 hodin

Vlastnosti zaschlého nátěru (po úplném vyzrání):

Lesk, číslo lesku [GU] (geometrie 60 °) lesk	50-55
--	-------

Teoretická vydatnost: cca 2 m² v jedné vrstvě u 400 ml plnění.

Záruční doba: 10 let od data výroby, uvedeného na spodní straně dózy.

Balení: Dle aktuální nabídky, náplň 400 ml, celkový objem 520 ml.

Skladovatelnost: Doporučená teplota při skladování je 5-20 °C. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **nebezpečí**



H věty:

H222	Extrémně hořlavý aerosol.
H229	Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315	Dráždí kůži.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti, podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebě výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 5/2024