



C2000

CELOX PRIMER

nitrocelulózová základní barva

Barevné odstíny: Dle platné ceníkové nabídky.

Použití: CELOX PRIMER C2000 je základní barva určená k nátěrům železných kovů, včetně pozinku (i nového), a je vhodná pod vrchní nitrocelulózové a akrylátové barvy především pro vnitřní použití. (použití na pozink je dáno upravenou recepturou s datem výroby od 1/2011). C2000 vyhovuje pro nátěry výrobků a ploch, které přicházejí do nepřímého styku s poživatinami, krmivy a pitnou vodou.

Nanášení: Stříkáním, poléváním, máčením při teplotě 15-25 °C.

Ředidlo: C6000, C6500, pro pomalejší zasychání při nátěru štětcem je možno použít ředidlo S6005.

Příklad nátěrového postupu:

- **Úprava čistého, suchého, vybroušeného kovového podkladu**

1. 1-2x CELOX PRIMER C2000, schnutí min 2 hod, přebrus brusným papírem č. 320

2. 2-4x CELOX C2001v intervalu 1 hod

Kvalitu nátěrového systému výrobce garantuje za předpokladu, že budou použity uvedené nátěrové hmoty a postupováno podle předepsaných aplikačních postupů.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Výtoková doba pohárkem F Ø 4 mm, varianty A-C
varianta Z1C

nejméně 140 s
tixotropní

Hustota
Zasychání

proti prachu, varianty A-C
varianta Z1C
pro manipulaci (stupeň 5), varianty A-C
varianta Z1C

cca 1,29 g/cm³
nejvíce 40 minut
nejvíce 30 minut
nejvíce 90 minut
nejvíce 80 minut

Teoretická vydatnost: 9-11 m²/kg v jedné suché vrstvě 40 µm, resp. 11,8-12,8 m² z 1 litru

Balení: Dle aktuální nabídky.

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale barvy.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **varování**

Hořlavá kapalina a páry. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může způsobit podráždění dýchacích cest.



Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 8/2017