



E0203 EKOFAS JZ jemně zrnitá disperzní fasádní barva

Složení: Jemně zrnitá disperzní fasádní barva EKOFAS JZ E0203 je směs pigmentů a plniv ve vodné disperzi s přidavkem speciálních aditiv

Barevné odstíny: Bílý + odstíny dle vzorkovnic TSCL a další podle přání zákazníka.

Použití: EKOFAS JZ E0203 je jemně zrnitá disperzní fasádní barva s výbornou kryvostí, určená především pro přetírání dekorativních omítek, bříзолitů a také pro hladké fasády. Je omyvatelný, plně otěruvzdorný, s charakteristickou dlouhodobou stálostí barevných odstínů. Pro svůj přirozený vzhled je vhodné na fasádě EKOFAS JZ E0203 kombinovat s disperzními dekorativními omítkami EKOPUTZ E*301, KC PUTZ E*305 nebo STRUKTURPUTZ E*309. Používá se k nátěrům zdiva, vápenných, vápenocementových a disperzních omítek, betonu, lehčených stavebních hmot, cementotřískových, dřevovláknitých a dřevotřískových desek a dále pro následnou údržbu omítek zateplovacích systémů.

Barvu EKOFAS JZ E0203 nanášejte válečkem, štětcem, nebo stříkáním pomocí vhodného zařízení, barvu před použitím důkladně promíchejte. Podklad musí být suchý, soudržný, zbaven prachu, mastnoty a nečistot, dále zbaven starých nepřilnavých nátěrů (především křehkých a vápenných nátěrů). Podklad musí být odizolován proti vodě. Případné nerovnosti vyspravte vhodnou maltou. Před použitím EKOFASu JZ E0203 doporučujeme podklad napenetrovat EKOPENem E0601

Po 12-ti hodinách od penetrace provedeme 2x nátěr EKOFAS JZ E0203 dle předepsaného ředění s prodlevou minimálně 6 hodin mezi nátěry v závislosti na počasí. Při prvním nátěru barvu ředíte 0,15-0,20 l vody na 1 kg barvy, při druhém nátěru 0,05-0,10 l vody na 1 kg barvy. Doba zasychání je přibližně 6-12 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.

Doporučená aplikační teplota okolí, podkladu a barvy je +5 °C až +25 °C. EKOFAS JZ E0203 se nesmí aplikovat za přímého slunečního svitu, vysoké teploty podkladu, deště a silného větru.

EKOFAS JZ se tónuje ze 3 základníchází (bílá, polobílá a transparentní) v tónovacím systému TSCL DEKOR.

Nanášení: Válečkem, štětkou, stříkáním

Ředitel: Voda.

Ředění: 1. nátěr: 0,15-0,20 l vody na 1 kg barvy
2. nátěr: 0,05-0,10 l vody na 1 kg barvy

Vlastnosti a technické parametry barvy:

Vlastnosti (v kapalném stavu)	Hodnota	Zkouší se podle
Hustota [g/cm ³]	1,49-1,70	ČSN EN ISO 2811-1
Zasychání (v závislosti na teplotě)	6-12 hodin	Metodika výrobce
Výtoková doba [s], pohárek DIN (ø trysky 10 mm) při 23 °C a 50 % relat. vlhk. vzduchu	40-100	ČSN EN ISO 2431

Nezkouší se		
Vlastnost	Hodnota	Zkouší se podle
Charakteristika nátěrové hmoty	vodou ředitelná G ₃ E ₃ S ₂ V ₂ W ₂ A ₀ C ₀	ČSN EN 1062-1

Lesk		G_3 (matný)	ČSN EN ISO 2813
Přídržnost k podkladu (beton) [MPa]		> 1,2	ČSN 73 2577
Přídržnost po zkoušce mrazuvzdornosti [MPa]		> 1,3	ČSN 73 2579
Odolnost náhlým teplotním změnám [MPa]		> 1,6	ČSN 73 2581
Tloušťka ekvivalentní vzduchové vrstvy s_d [m]		0,2	ČSN EN ISO 7783
Třída paropropustnosti		třída V_2 (střední)	ČSN EN 1062-1
Permeabilita vody v kapalně fázi $[kg/(m^2 \cdot h^{0,5})]$		$\leq 0,25$	ČSN EN 1062-3
Třída permeability		W_2 (střední)	ČSN EN 1062-1
Schopnost přemosťování trhlin		A_0 (bez požadavku)	ČSN EN 1062-1
Propustnost oxidu uhličitého		C_0 (bez požadavku)	ČSN EN 1062-1

Spotřeba: 0,35- 0,40 kg/m² při dvou nátěrech na hladký povrch.

Vydatnost: 2,5-2,8 m²/kg při dvou nátěrech na hladký povrch.

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty. Během dopravy a skladování nesmí zmrznout.

Upozornění: Doba zasychání je cca 6-12 hodiny v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu i podkladu. EKOFAS JZ se nesmí aplikovat za přímého slunečního svitu, vysoké teploty podkladu, deště a silného větru. Teplota prostředí i podkladu nesmí při aplikaci klesnout pod +5 °C. Zvýšená relativní vlhkost a nízké teploty mohou zásadním rozdílem ovlivnit dobu zrání. Pracovní pomůcky a znečištěná místa je nutné ihned omýt vodou, protože zaschlá hmota se velmi obtížně odstraňuje.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace

Signální slovo: **nepřiděleno**

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití dekorativní omítky, případně za skladbu a správnou aplikaci celého systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti, podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamací barevných odstínů a struktury omítky uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátahu dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 8/2026