



E0204 EKOFAS zrnitý základní penetrační nátěr

Složení: Zrnitý základní nátěr EKOFAS E0204 je směs pigmentů a plniv, fungicidních látek, derivátu celulózy a disperze ve vodném prostředí.

Barevné odstíny: Bílý + odstíny dle vzorkovnic TSCL a další podle přání zákazníka.

Použití: EKOFAS E0204 je zrnitý disperzní základní a vyrovnávací probarvený nátěr pod disperzní, silikonové a mozaikové omítky, jehož mikroplnivo zlepšuje adhezní vlastnosti omítek, a který díky možnosti tónování umožňuje dosáhnout barevné jednotnosti finálního povrchu. Slouží jako základní a nedílná součást povrchových úprav kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) EKO-STZ s dekorativními disperzními a silikonovými omítkami.

Základní nátěr EKOFAS E0204 před použitím důkladně rozmíchejte a nanášejte válečkem nebo štětkou. Během práce je nutné EKOFAS E0204 z důvodu zvýšené sedimentace často promíchávat. Podklad musí být suchý, vyzrálý, soudržný, zbavený prachu, nečistot, mastnoty a odizolovaný proti vodě. Dle potřeby lze základní nátěr EKOFAS E0204 ředit vodou v maximálním množství 0,3 l vody na 1kg základního nátěru. Doba zasychání je přibližně 6-12 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.

Doporučená aplikační teplota (okolí, podkladu, barvy) je +5 °C až +25 °C. Nesmí se aplikovat za přímého slunečního svitu, vysoké teploty podkladu, deště a silného větru. Zvýšená relativní vlhkost a nízké teploty mohou zásadním způsobem ovlivnit dobu zrání.

Nanášení: Válečkem, štětkou.

Ředidlo: Voda.

Ředění: maximálně 30% vody

Vlastnosti a technické parametry:

Hustota: báze bílá-E0100	1,35 - 1,55 g/cm ³
báze polobílá-D	1,35 - 1,55 g/cm ³
báze transparentní-T	1,30 - 1,50 g/cm ³
Zasychání /v závislosti na teplotě/	6 - 12 hodin,

Vlastnost	Hodnota	Zkouší se podle
Lesk	matný	ČSN EN ISO 2813
Přídržnost k podkladu (beton)	1,13 MPa	ČSN 73 2577
Přídržnost po zkoušce mrazuvzdornosti	1,70 MPa	ČSN 73 2579
Permeabilita vody v kapalně fázi	0,04 l/m ² za 30 minut	ČSN EN 1062-3
Třída permeability	W ₃ (malá)	ČSN EN 1062-1
Tloušťka ekvivalentní vzduchové vrstvy	s _d = 0,21 m	ČSN EN ISO 7783
Třída paropropustnosti	třída V ₂ (střední)	ČSN EN 1062-1

Spotřeba: 0,15 - 0,17 kg/m² při jednom nátěru na hladký povrch.

Vydatnost: 6 - 6,7 m²/kg při jednom nátěru na hladký povrch.

Balení: Plastové kbelíky á 1; 5; 12 a 20 kg.

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty. Během dopravy a skladování nesmí zmrznout.

Upozornění: Doba zasychání je cca 6-12 hodiny v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu i podkladu. EKOFAS se nesmí aplikovat za přímého slunečního svitu, vysoké teploty podkladu, deště a silného větru. Teplota prostředí i podkladu nesmí při aplikaci klesnout pod +5°C. Zvýšená relativní vlhkost a nízké teploty mohou zásadním rozdílem ovlivnit dobu zrání. Pracovní pomůcky a znečištěná místa je nutné ihned omýt vodou, protože zaschlá hmota se velmi obtížně odstraňuje.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace

Signální slovo: **nepřiděleno**

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití dekorativní omítky, případně za skladbu a správnou aplikaci celého systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamací barevných odstínů a struktury omítky uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátahu dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 4/2020

