



E0208 FASIKON gładka silikonowa farba elewacyjna

Skład: FASIKON to mieszanina pigmentów i wypełniaczy, środków grzybobójczych, pochodnej celulozy, emulsji silikonowej oraz dyspersji w środowisku wodnym.

Odcienie kolorystyczne: Białe + odcienie według wzorników TSCL oraz inne odcienie na życzenie klienta.

Zastosowanie: Gładka silikonowa farba elewacyjna FASIKON E0208 o doskonałej sile krycia przeznaczona jest przede wszystkim do malowania tynków gładkich, a także do renowacyjnego malowania silikonowych lub mineralnych tynków dekoracyjnych, bryzolitów i podłoży mineralnych, wszędzie tam, gdzie wymagane jest podwyższone zabezpieczenie przed działaniem wody oraz zwiększona odporność na zabrudzenia. FASIKON E0208 charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością, wyraźnym efektem samoczyszczenia powłoki malarskiej, długą trwałością oraz stabilnością kolorów, także w trudnych warunkach klimatycznych. Stosowana jest do malowania podłoży mineralnych, tynków wapiennych, wapienno-cementowych, cementowych i gipsowych, betonu, materiałów lekkich oraz do renowacji silikonowych tynków w systemach ociepleń. Doskonale nadaje się do renowacji elewacji obiektów zabytkowych, a także jako powłoka egalizacyjna na tynki mineralne i krzemianowe.

Farbę FASIKON E0208 należy dokładnie wymieszać przed użyciem. Nakładać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Podłoże musi być suche, stabilne, oczyszczone z kurzu, tłuszczu i wszelkich zanieczyszczeń oraz pozbawione starych, słabo przyczepnych powłok malarskich (w szczególności powłok klejowych i wapiennych). Podłoże musi być zabezpieczone przed wodą. Ewentualne nierówności należy wyrównać odpowiednią zaprawą. Przed naniesieniem farby FASIKON zalecamy zagruntować podłoże preparatem PENSİKON E0604.

Po upływie 12 godzin od gruntowania nałożyć 2 warstwy farby FASIKON E0208 według zaleceń dotyczących rozcieńczania, zachowując co najmniej 6 godzin przerwy między warstwami. Przy pierwszej warstwie rozcieńczyć farbę 0,15–0,20 l wody na 1 kg farby, przy drugiej 0,05–0,10 l wody na 1 kg farby. Czas schnięcia wynosi około 6–12 godzin, w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. Zalecana temperatura otoczenia, podłoża i farby podczas nanoszenia wynosi od +5°C do +25°C. Farby FASIKON E0208 nie należy nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, wysokiej temperaturze podłoża, opadach deszczu ani silnym wietrze.

Farba FASIKON dostępna jest w trzech bazach (białej, półbiałej i transparentnej) oraz barwiona w systemie TSCL DEKOR.

Nanoszenie: Wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową.

Rozcieńczalnik: Woda.

Rozcieńczanie: 1. powłoka 0,15–0,20 litra wody na kg farby
2. powłoka 0,05–0,10 litra wody na kg farby

Właściwości i parametry techniczne farby:

Parametr	Wartość	Norma
Gęstość [g/cm ³]	1,35–1,60	ČSN EN ISO 2811-1
Czas schnięcia (w zależności od temperatury) [godzin]	6–12	Metodyka producenta
Czas wypływu, kubek DIN (Ø dyszy 10 mm) przy 23°C i 50% wilgotności względnej powietrza [s]	45–80	ČSN EN ISO 2431
Lepkość, wrzeciono 6, 60 obr./min [mPa.s]	6400–9000	ČSN EN ISO 2884-2

Parametr	Wartość	Norma
Charakterystyka koloru	wodorozcieńczalna G ₃ E ₃ S ₁ V ₁ W ₂ A ₀ C ₀	ČSN EN 1062-1
Połysk	G3 (matowy)	ČSN EN ISO 2813
Przyczepność do podłoża (beton) [MPa]	> 1	ČSN 73 2577

Przyczepność po badaniu mrozoodporności [MPa]	> 1,4	ČSN 73 2579
Odporność na nagłe zmiany temperatury [MPa]	> 1,0	ČSN 73 2581
Przepuszczalność wody w fazie ciekłej [kg/(m ² ·h ^{0,5})]	≤ 0,30	ČSN EN 1062-3
Klasa przepuszczalności	W ₂ (średnia)	ČSN EN 1062-1
Równoważna grubość warstwy powietrza s _d [m]	≤ 0,08	ČSN EN ISO 7783
Klasa paroprzepuszczalności [klasa]	V ₁ (wysoka)	ČSN EN 1062-1

Zużycie: 0,30–0,35 kg na 1 m² przy dwóch warstwach na gładkiej powierzchni.

Wydajność: 2,8–3,3 m² z 1 kg farby przy dwóch warstwach na gładkiej powierzchni.

Przechowywanie: W temperaturze 5–25°C przez okres gwarancji podany na opakowaniu produktu. Podczas transportu i magazynowania chronić przed zamarznięciem.

Ostrzeżenie: Czas schnięcia wynosi około 6–12 godzin w zależności od temperatury i wilgotności powietrza oraz podłoża. Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu, wysokiej temperaturze podłoża, deszczu ani silnym wietrze. Temperatura otoczenia i podłoża podczas aplikacji nie może spaść poniżej +5°C. Podwyższona wilgotność względna oraz niskie temperatury mogą znacząco wydłużyć czas schnięcia. Narzędzia i zabrudzone miejsca należy natychmiast umyć wodą, ponieważ zaschnięty preparat jest bardzo trudny do usunięcia.

Utylizacja: Pozostałości produktu i opakowanie należy przekazać uprawnionemu podmiotowi zajmującemu się utylizacją odpadów lub do punktu wyznaczonego przez gminę.

Klasyfikacja produktu:

Hasło ostrzegawcze: **niebezpieczny**

Zdania H:

H412	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
------	---

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki tego produktu.

„Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie wyrobów malarskich oraz, w razie potrzeby, za dobór i właściwe wykonanie całego systemu powłokowego. Oznacza to, że należy zawsze uwzględnić wszystkie okoliczności, warunki nanoszenia i wykonania, które mogą mieć wpływ na końcową jakość powłoki.

Reklamacje dotyczące odcieni kolorystycznych są uznawane wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego wykonania powłoki próbnej zgodnie z obowiązującą technologią na małej powierzchni oraz zgłoszenia go do reklamacji. Wszelkie reklamacje zgłaszane po zużyciu produktu nie będą rozpatrywane. Producent COLORLAK, a.s. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych technicznych i materiałach informacyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.”

„Zalecenia techniczne zawarte w niniejszej karcie zostały opracowane na podstawie naszych doświadczeń i najlepszej wiedzy dotyczącej aktualnego stanu nauki i praktyki. Nie są one wiążące i nie stanowią podstawy do roszczeń wykraczających poza warunki umowy sprzedaży.”

Marketing, 10/2025