

**COLORLAK**

E0607

GRUNT PENETRUJĄCY S2802A

głęboko penetrujący środek gruntujący

Odcienie kolorystyczne: Bezbarwny

Zastosowanie: GRUNT PENETRUJĄCY S2802A E0607 to głęboko penetrujący środek gruntujący przeznaczony do wzmocnienia starych i zwiędniętych tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Zmniejsza i ujednolica chłonność podłoża oraz poprawia przyczepność kolejnych warstw, a także poprawia właściwości mieszanek budowlanych. Stosowany jest do gruntowania starego i nowego muru, płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, wapiennych, wapienno-cementowych i dyspersyjnych, betonu, paneli betonowych i płyt z materiałów lekkich, płyt wiórowych, pilśniowych, OSB, cementowo-wiórowych, mas szpachlowych. Ujednolica nierównomierną chłonność podłoża.

Podłoże musi być dojrzałe, chemicznie obojętne, stabilne, suche, czyste, odtłuszczone, wolne od zanieczyszczeń mechanicznych, przeszlifowane i odpyłone, pozbawione słabo związanych warstw oraz zabezpieczone przed działaniem wody. Podłoże biologicznie zainfekowane (grzyby, pleśnie, glony) należy najpierw oczyścić odpowiednim preparatem biobójczym, a następnie usunąć mechanicznie na mokro. Plamy z sadzy, tłuszczu lub pochodzące z dymu należy usunąć i zabezpieczyć powłoką izolacyjną ANTISPOT. GRUNT PENETRUJĄCY S2802A przed gruntowaniem podłoża i wyrównaniem jego chłonności zawsze należy rozcieńczyć; proporcja rozcieńczenia zależy od rodzaju i jakości podłoża oraz od zastosowania. Zasadniczo GRUNT PENETRUJĄCY S2802A E0607 można rozcieńczać w proporcji 1 część preparatu GRUNT PENETRUJĄCY S2802A na maksymalnie 10 części wody.

Gruntowanie i wyrównanie chłonności podłoża pod powłoki malarskie:

- **Podłoża bardzo chłonne (płyty gipsowo-kartonowe, tynki i masy gipsowe, gładzie wewnętrzne itp.):** GRUNT PENETRUJĄCY S2802A należy rozcieńczyć wodą w proporcji 1 część preparatu GRUNT PENETRUJĄCY S2802A i 7–10 części wody, a aplikację powtórzyć (łącznie 2 warstwy). Po wyschnięciu przez 4–6 godzin należy nanieść farbę malarską do wnętrza.
- **Podłoża o typowej chłonności (beton, mur, stare powłoki malarskie):** GRUNT PENETRUJĄCY S2802A należy rozcieńczyć wodą w proporcji 1 część preparatu GRUNT PENETRUJĄCY S2802A i 2–4 części wody. Gruntowanie wykonać raz. Następnie nanieść farbę malarską do wnętrza.
- **Gruntowanie pod akrylowe farby elewacyjne (na zewnątrz):** GRUNT PENETRUJĄCY S2802A należy rozcieńczyć wodą w proporcji 1 część preparatu GRUNT PENETRUJĄCY S2802A i 1–2 części wody. Gruntowanie wykonać raz.

Beton i zaprawy cementowe: do mieszanki pozostałych składników dodać 6–12 l preparatu GRUNT PENETRUJĄCY S2802A E0607 na 100 kg cementu, a następnie dodawać wodę aż do uzyskania wymaganej konsystencji.

Powłoka zamykająca na beton: do 1 części preparatu GRUNT PENETRUJĄCY S2802A E0607 dodać 5 części wody oraz 4–5 części cementu. Po dokładnym wymieszaniu zastosować mieszaninę do naniesienia na zagruntowaną powierzchnię.

Nanoszenie: Wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową.

Rozcieńczalnik: Czysta woda.

Rozcieńczanie: Zawsze zgodnie z konkretnym zastosowaniem. GRUNT PENETRUJĄCY S2802A przed gruntowaniem podłoża i wyrównaniem jego chłonności zawsze należy rozcieńczyć; proporcja rozcieńczenia zależy od rodzaju i jakości podłoża oraz od zastosowania. Zasadniczo GRUNT PENETRUJĄCY S2802A można rozcieńczać w proporcji 1 część preparatu GRUNT PENETRUJĄCY S2802A na maksymalnie 10 części wody. Szczegółowe zalecenia dotyczące rozcieńczania znajdują się w części „Zastosowanie”.

Właściwości i parametry techniczne masy:

Gęstość:

0,98–1,06 g/cm³

Czas schnięcia (w zależności od temperatury):

4–5 godzin

Właściwość	Wartość	Norma
Równoważna grubość warstwy powietrza	$s_d \leq 0,07 \text{ m}$	ČSN EN ISO 7783
Klasa paroprzepuszczalności	klasa V ₁ (wysoka)	ČSN EN 1062-1

Zużycie: 0,04–0,1 kg/m² w zależności od struktury i chłonności podłoża.

Wydajność: 10–25 m²/kg w zależności od struktury i chłonności podłoża.

Opakowanie: Zgodnie z aktualną ofertą.

Przechowywanie: W temperaturze 5–25°C przez okres gwarancji podany na opakowaniu produktu. Podczas transportu i magazynowania chronić przed zamarznięciem.

Ostrzeżenie: Czas schnięcia wynosi ok. 4 godziny, w zależności od temperatury oraz wilgotności powietrza i podłoża. Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu, wysokiej temperaturze podłoża, deszczu ani silnym wietrze. Temperatura otoczenia i podłoża podczas aplikacji nie może spaść poniżej +5°C. Podwyższona wilgotność względna oraz niskie temperatury mogą znacząco wydłużyć czas schnięcia. Narzędzia i zabrudzone miejsca należy natychmiast umyć wodą, ponieważ zaschnięty preparat jest bardzo trudny do usunięcia.

Utylizacja: Pozostałości produktu i opakowanie należy przekazać uprawnionemu podmiotowi zajmującemu się utylizacją odpadów lub do punktu wyznaczonego przez gminę.

Klasyfikacja produktu:

Hasło ostrzegawcze: **brak**

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki tego produktu.

„Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie wyrobów malarskich oraz, w razie potrzeby, za dobór i właściwe wykonanie całego systemu powłokowego. Oznacza to, że należy zawsze uwzględnić wszystkie okoliczności, warunki nanoszenia i wykonania, które mogą mieć wpływ na końcową jakość powłoki.

Reklamacje dotyczące odcieni kolorystycznych są uznawane wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego wykonania powłoki próbnej zgodnie z obowiązującą technologią na małej powierzchni oraz zgłoszenia go do reklamacji. Wszelkie reklamacje zgłaszane po zużyciu produktu nie będą rozpatrywane. Producent COLORLAK, a.s. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych technicznych i materiałach informacyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.”

„Zalecenia techniczne zawarte w niniejszej karcie zostały opracowane na podstawie naszych doświadczeń i najlepszej wiedzy dotyczącej aktualnego stanu nauki i praktyki. Nie są one wiążące i nie stanowią podstawy do roszczeń wykraczających poza warunki umowy sprzedaży.”

Marketing, 11/2025