



# H6000 ŘEDIDLO do chlorkaučukových nátěrových hmot

**Použití:** K ředění chlorkaučukových nátěrových hmot (řady TREXON), pokud jejich norma jakosti nepředepisuje jiné ředidlo.

## Vlastnosti ředidla:

Hustota

0,82-0,86 g/cm<sup>3</sup>

**Balení:** Dle aktuální nabídky

**Skladovatelnost:** Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty.

**Zneškodňování:** Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

## Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **nebezpečí**



## H věty:

|           |                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225      | Vysoce hořlavá kapalina a páry.                                                                |
| H304      | Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.                                    |
| H315      | Dráždí kůži.                                                                                   |
| H319      | Způsobuje vážné podráždění očí.                                                                |
| H335      | Může způsobit podráždění dýchacích cest.                                                       |
| H373      | Může způsobit poškození centrálního nervového systému při prodloužené nebo opakované expozici. |
| H412      | Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                                           |
| H312+H332 | Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.                                          |

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 10/2022