



L1010 LIHOLAK

lihový lak na papír a dřevo, lesk

Barevné odstíny: transparentní lak, v barvě použitých surovin.

Použití: LIHOLAK L1010 je určen pro úpravu papíru (etiket, obalů) a k úpravě výrobků, které nebudou vystaveny povětrnostním vlivům především ze dřeva, ale i skla, př. kovů. Používán také k lakové úpravě drobných dekoračních předmětů z parafínu, jako jsou svíčky - nutno odzkoušet. L1010 možno použít k nátěrům dětského nábytku a hraček (splňuje podmínky normy EN ISO 71 č. 3), a je vhodný k nátěrům výrobků, které nejsou v přímém styku s poživatinami, krmivy a pitnou vodou.

Nanášení: Štětcem, máčením, navalováním při teplotě kolem 20 °C a nízké relativní vlhkosti vzduchu. Nízká teplota a vysoká relativní vlhkost vzduchu mohou způsobit zmléčnění nátěru. Před aplikací lak přefiltrujte sítím s počtem 10 000 ok na cm².

Ředidlo: L6000, C6500

Příklad nátěrového postupu:

*** Bezbarvý nátěr dřeva**

Lak se nanáší přímo na čistý suchý povrch ve 2-3 vrstvách. První nános možno naředit 5-10 % ředidla L6000. Nanáší se v intervalu 24 hodin.

*** Úprava papíru navalováním**

Nanáší se při konzistenci kolem 60 s, nános 40-50 g/m², přisoušení při teplotě do 60 °C.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Výtoková doba pohárkem Ø 4 mm

40 - 90 s

Hustota

0,91-0,95 g/cm³

Zasychání

proti prachu

nejvíce 30 minut

pro běžnou manipulaci

nejvíce 6 hodin

Vlastnosti zasklého nátěru:

Lesk, číslo lesku [GU] (geometrie 60°)

nejméně 85 (lesk)

Teoretická vydatnost: 13,5 m²/kg v jedné vrstvě při tloušťce zasklé vrstvy 30 µm, resp. 12,5 m² z 1 litru laku.

Balení: Dle aktuální nabídky

Skladovatelnost: Při teplotě 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **nebezpečí**



H věty

H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

"Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy."

Marketing, 10/2022

