



V1419 AQUALAK vodouředitelný vrchní lak

Barevné odstíny: Dle platné ceníkové nabídky

Použití: AQUALAK V1419 je určen pro vrchní transparentní lesklou, polomatnou a matnou povrchovou úpravu dřeva v interiéru, např. dřevěných nábytkových dílců, obložení, židlí apod. Vyznačuje se vyšší číroostí, výbornou konečnou tvrdostí a vysokou odolností dolepu. Díky poměrně dobré broušitelnosti nátěru lze AQUALAK V1419 aplikovat ve více vrstvách s potřebným mezibrusem (tedy např. i bez broušitelného základu). AQUALAK V1419 je vhodný k nátěrům hraček - splňuje podmínky normy EN 71-3+A1 Migrace určitých prvků.

AQUALAK V1419 se vyrábí ve třech stupních lesku:

V1419-G1C0000 lesklý

V1419-G3C0000 polomatný

V1419-G4C0000 matný

Nanášení: Před použitím lak V1419 důkladně rozmíchejte. Nanášejte stříkáním nebo štětcem. Lak V1419 aplikujte v 2-4 vrstvách, s případným mezibrusem brusným papírem č. 240-320. Podklad musí být dobře obroušené suché dřevo (vlhkost dřeva 8-12 %) zbavené všech nečistot, případně zbytků pryskyřice. Pryskyřičná místa lze vymýt pomocí ředidla C6000. Ředidlo C6000 není určeno k ředění laku V1419!

V1419 lze přebrousit a přestříkat v závislosti na tloušťce nánosu, savosti podkladu a podmínkách zasychání (tj. teplotě, relativní vlhkosti a proudění vzduchu) asi po 1-1,5 hodině. Doporučujeme pracovat při teplotě 15-25 °C. Na tuto teplotu doporučujeme vytemperovat podklad i lak. Teplota nižší než 12 °C a vysoká relativní vlhkost vzduchu zasychání zpomalují. Relativní vlhkost vzduchu by měla být do 75 %.

V1419 je ředitelný vodou. Ihned po práci omyjte všechny pracovní pomůcky vodou, protože zaschlý lak se obtížně odstraňuje.

Ředidlo: Voda - užíje se i k očištění nářadí ihned po ukončení práce.

Příklad nátěrového postupu:

*** Úprava obložení, nábytku**

- 1-2x AQUALAK V1419 (ředěný vodou pro lepší penetraci dřeva)
- lehký přebrous brusným papírem č. 180-240, odstranění vzniklého prachu (sražení vláken - není vždy nutné, záleží na dřevu a předúpravě dřeva)
- 1-2x AQUALAK V1419

Kvalitu nátěrového systému výrobce garantuje za předpokladu, že budou použity uvedené nátěrové hmoty a bude postupováno dle uvedených aplikačních postupů.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Výtoková doba pohárkem Ø 4 mm

40-50 s

Hustota

1,02-1,04 g/cm³

Zasychání proti prachu

nejvíce 1 hodina

pro běžnou manipulaci

nejvíce 2 hodiny

Vlastnosti zaschlého nátěru: (po 24 hod od zhotovení nátěru)

Lesk (černé sklo, úhel 60°)

lesklá V1419-G1

nejméně 80%

polomatná V1419-G3

40-60%

matná V1419-G4

nejvíce 25%

Teoretická vydatnost: 8-9 m² z 1 litru laku v jedné vrstvě při tloušťce zaschlé vrstvy 40 µm

COLORLAK, a.s., Tovární 1076, 686 03 Staré Město, tel: 572 527 111, info : 800 145 555, www.colorlak.cz

Balení: Dle aktuální nabídky

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty. Při přepravě a skladování nutno **chránit před mrazem! POZOR nesmí zmrznout!**

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku: Výrobek není klasifikován jako nebezpečný dle nařízení (ES) č.1272/2008.

Signální slovo: **žádné**

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 5/2023