



V2012 FASÁDA

bílá hladká disperzní fasádní barva

Barevné odstíny: bílý

Použití: Bílá fasádní barva FASÁDA V2012 je určena především pro přetírání hladkých omítek a také pro přetírání dekorativních omítek, a břizolitů. Používá se k nátěrům zdiva, vápenných, vápenocementových a disperzních omítek, lehčených stavebních hmot, cementotřískových, dřevovláknitých a dřevotřískových desek, minerálních podkladů a dále jako konečná povrchová úprava zateplovacích systémů. Jedná se o bílou fasádní barvu, která je plně omyvatelná a vytváří pružný, vysoce bílý a velmi odolný nátěr v exteriéru i interiéru. V interiéru lze barvu použít pro vysoce odolné nátěry jako např. nátěry v koupelnách, prádelnách, nebo tzv. umakartových stěn apod.

Barvu FASÁDA V2012 nanášejte válečkem, štětcem, nebo stříkáním pomocí vhodného zařízení, barvu před použitím důkladně promíchejte. Podklad musí být suchý, soudržný, zbaven prachu, mastnoty a nečistot, dále zbaven starých nepřilnavých nátěrů (především křehkých a vápenných nátěrů). Podklad musí být odizolován proti vodě. Případné nerovnosti vyspravte vhodnou maltou. Před použitím FASÁDY V2012 doporučujeme podklad napenetrovat EKOPENem E0601. U plynosilikátů a jiných lehčených materiálů předem připravený podklad důkladně napenetrujte penetračním prostředkem EKOPEN E0601 zředěným s vodou v poměru 1:1. Dále se podklad přestěrkuje armovací hmotou VAZAKRYL E4007, do které se okamžitě vtlačí vyztužovací síťovina a ta se opět přestěrkuje VAZAKRYLem. Zaschlá stěrka se po vyschnutí přebrousí.

Po 6-ti hodinách od penetrace provedeme 2x nátěr barvou FASÁDA V2012 dle předepsaného ředění s prodlevou minimálně 6 hodin mezi nátěry v závislosti na počasí. Při prvním nátěru barvu ředíte 0,15-0,20 l vody na 1 kg barvy, při druhém nátěru 0,05-0,10 l vody na 1 kg barvy. Doba zasychání je přibližně 6-12 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.

Doporučená aplikační teplota okolí, podkladu a barvy je +5 °C až +25 °C. FASÁDA V2012 se nesmí aplikovat za přímého slunečního svitu, vysoké teploty podkladu, deště a silného větru. Zvýšená relativní vlhkost a nízké teploty mohou zásadním rozdílem ovlivnit dobu zrání.

Nanášení: Válečkem, štětkou nebo stříkáním.

Ředidlo: Voda.

Ředění: 1. nátěr 0,15-0,2 litru vody na 1 kg barvy
2. nátěr 0,05-0,1 litru vody na 1 kg barvy

Vlastnosti a technické parametry omítky:

Znak jakosti	Hodnota	Zkouší se podle
hustota [g/cm ³]	1,44 – 1,55	metodika výrobce B5/TD1-5 (ČSN EN ISO 2811-1)
vzhled	shodný s etalonem bez shluků a bez hrudek	metodika výrobce B5/TD1-17 (ČSN EN ISO 1513)
výtoková doba [s], pohárek DIN (ø trysky 10 mm při 23 °C a 50 % relat. vlhk. vzduchu)	VD _{DN} :35-55 *)	metodika výrobce B5/TD1-33 (ČSN EN ISO 2431)
viskozita [mPa.s], vřetenem 6, rpm 60	5500-7800	metodika výrobce B5/TD1-57 (ČSN EN ISO 2884-2)
vzhled filmu	hladký matný povrch v odstínu shodném s předlohou	vizuálně, porovnání s předlohou
kryvost [stupeň]	1	metodika výrobce B5/TD1-8 (PND 67 3065)
Odolnost proti oděru za mokra [třída] četnost měření 1x/1 rok	1 *)	ČSN EN ISO 11998

Nezkouší se		
Vlastnost	Hodnota	Zkouší se podle
Charakteristika nátěrové hmoty	vodou ředitelná $G_3 E_3 S_1 V_2 W_2 A_0 C_0$	ČSN EN 1062-1
Lesk	G_3 (mat)	metodika výrobce B5/TD1-9 (ČSN EN ISO 2813)
Přilnavost k podkladu (betonové dlaždice) [MPa]	> 1	ČSN EN ISO 4624
Přidrżnost po mrazových cyklech (25 cyklů) [MPa]	> 1,3	ČSN 73 2579
Odolnost proti náhlým teplotním změnám [MPa]	> 1,5	ČSN 73 2581
Tloušťka ekvivalentní vzduchové vrstvy s_d [m]	0,368	ČSN EN ISO 7783
Třída paropropustnosti	V_2 (střední)	ČSN EN 1062-1
Permeabilita vody v kapalně fázi [kg/(m ² ·h ^{0,5})]	≤ 0,25	ČSN EN 1062-3
Třída permeability vody	W_2 (střední)	ČSN EN 1062-1
Vodotěsnost [l/(m ² ·h ^{0,5})]	0,1	ČSN 73 2578
Schopnost přemostování trhlin	A_0 (bez požadavku)	ČSN EN 1062-1
Propustnost oxidu uhličitého	C_0 (bez požadavku)	ČSN EN 1062-1

Spotřeba: 0,14 - 0,20 kg/m² při jednom nátěru na hladký povrch.

Vydatnost: 5-7 m²/kg při jednom nátěru na hladký povrch.

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale barvy. Během dopravy a skladování nesmí zmrznout.

Upozornění: Doba zasychání je cca 6-12 hodiny v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu i podkladu. Barva se nesmí aplikovat za přímého slunečního svitu, vysoké teploty podkladu, deště a silného větru. Teplota prostředí i podkladu nesmí při aplikaci klesnout pod +5 °C. Zvýšená relativní vlhkost a nízké teploty mohou zásadním rozdílem ovlivnit dobu zrání. Pracovní pomůcky a znečištěná místa je nutné ihned omýt vodou, protože zaschlá hmota se velmi obtížně odstraňuje.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **žádné**

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti, podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 7/2026