



V2031 EXTRA 3A bílá interiérová malířská barva

Barevné odstíny: bílý

Použití: EXTRA 3A je vodouředitelná extra bílá matná hladká interiérová malířská barva k okamžitému použití. EXTRA 3A se vyznačuje vysokou kryvostí a otěruodolností, výbornou paropropustností a vydatností. EXTRA 3A je určen k nátěrům vyzrálých omítek, zdiva, sádkartonu, aglomerovaných dřevěných materiálů, cementotřískových desek, minerálních ploch a přetíratelných papírových tapet. EXTRA 3A slouží pro klasické interiérové nátěry a pro svoji zdravotní nezávadnost je vhodný také pro interiéry náročné na hygienu, jako jsou kuchyně, školy, jídelny, zdravotnická zařízení. Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen.

Barvu lze použít i pro nátěr sanačních omítek, splňuje požadavek směrnice WTA CZ 2-9-04/D odstavce 8.2.3 a tabulky 4, limitující použití krycích vrstev na sanačních omítkách z hlediska propustnosti pro vodní páry.

Přednosti:

- atraktivní cena
- aplikace také airless
- absolutní spokojenost
- lze použít na sanační omítky
- vysoká kryvost
- extra bílá, 93 % MgO
- výborná paropropustnost a vydatnost
- vysoká otěruodolnost, odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN 13300) třída 4

Nanášení: EXTRA 3A před použitím důkladně rozmíchejte a nanášejte válečkem, štětcem, štětkou nebo stříkáním. Pro velké plochy lze barvu aplikovat vysokotlakým stříkáním (AIRLESS). Před aplikací vysokotlakým stříkáním (AIRLESS) je vhodné provést zkoušky na konkrétním zařízení a případně upravit konzistenci interiérové malířské barvy. Podklad musí být vyzrálý, chemicky neutrální, pevný, suchý, zbavený mechanických nečistot, zatmelený a zabroušený, zbavený prachu a nesoudržných vrstev a odizolovaný proti vodě. U nových omítek odstraňte uvolněná zrnka písku přebroušením a ometením kartáčem. Starší omítky a beton zbavte nečistot, prachu, mastnoty, a hlavně starých nepřilnavých nátěrů oškrábáním a omytím, nerovnosti vyspravte vhodnou maltou. Staré hlinkové a kaolinové nátěry oškrábejte. Biologicky napadené podklady (houby, plísně, řasy) nejprve ošetřete vhodným biocidním přípravkem a poté mechanicky za mokra odstraňte. POZOR! Nátěr fungicidním prostředkem neodstraňuje příčinu vzniku plísní. Skvrny a fleky od sazí, mastných nečistot nebo z kouření je nutné dopředu odstranit a ošetřit izolačním nátěrem ANTISPOT. Podklad vždy opatřete penetračním prostředkem (EKOPEN, PENETRACE S2802A). K přímé penetraci a současně základnímu krycímu nátěru starého a nového zdiva, vápenocementových, minerálních nebo vápenných omítek a sádkových podkladů, sádkartonových desek, panelů apod., slouží naše BÍLÁ PENETRACE V1005. V1005 slouží také k přemalování původních tmavých odstínů interiérových barev nebo rozhraní odlišných odstínů. BÍLÁ PENETRACE sjednocuje a snižuje nesourodou savost podkladu, zpevňuje podklad, výrazně zvyšuje adhezi následných vrstev. Díky vysoké kryvosti a bělosti, může nahradit

klasickou penetraci i jednu vrstvu malířské barvy, a tím snižuje spotřebu finálního malířského nátěru. EXTRA 3A nanášejte dle potřeby v 1-2 vrstvách a řed'te dle potřeby, ale maximálně 0,1 l vody na 1 kg barvy. Doba zasychání je 4-6 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Doporučená aplikační teplota (okolí, podkladu a barvy) je +5 až +25 °C a relativní vzdušná vlhkost do 75%

Ředidlo: Voda

Ředění: 1-2. nátěr max. 0,10 l vody na 1 kg barvy

Příklad nátěrového postupu:

1. odstranění starých nepřilnavých nátěrů a očištění podkladu od mastnoty a nečistot
2. větší nerovnosti vyspravit vyrovnávací maltou
3. 1x penetrační nátěr (EKOPEN, PENETRACE S2802A), zasychání min. 6 hodin
4. 2x nátěr EXTRA 3A v intervalu 4-6 hodin, dle potřeby se ředí max. 0,10 l vody na 1 kg barvy

Parametry malířské barvy:

Výtoková doba (VD_{DN} pohárek, $\varnothing 10$ mm)	20-45 s
Viskozita (vřeteno 6, rpm 60)	5000-6750 mPas
Hustota	1,50-1,60 g/cm ³
Zasychání (v závislosti na teplotě)	4-6 hodin

Parametry zaschlého nátěru:

Bělost (MgO)	min. 93%
Odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN 13300)	třída 4

Vydatnost: 9-13 m² z 1 kg barvy v jedné vrstvě.

Spotřeba: 0,08-0,11 kg na 1 m² barvy v jedné vrstvě.

Balení: Dle aktuální nabídky

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty. Během dopravy a skladování nesmí zmrznout.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **žádné**

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážít všechny okolnosti, podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 2/2025