



V2519 TOP

ekskluzywna farba do wnętrz

Odcienie kolorystyczne: biały

Zastosowanie: TOP V2519 to biała, gładka, matowa, dyspersyjna farba do wnętrz najwyższej jakości. TOP charakteryzuje się wysoką odpornością na zmywanie na mokro (a więc również na wielokrotne czyszczenie), doskonałą paroprzepuszczalnością, wysoką bielą, świetną siłą krycia oraz znakomitą przyczepnością do podłoża. TOP jest przeznaczona do bezpośredniego stosowania na mur, tynki wapienne, wapienno-cementowe i dyspersyjne, płyty gipsowo-kartonowe, beton, płyty pilśniowe i wiórowe, laminaty typu umakart oraz do odświeżania starych powłok malarskich. TOP stosuje się do malowania najróżniejszych nowoczesnych wnętrz (mieszkania, domy jednorodzinne, biura, hotele, szpitale itp.), gdzie wymagana jest bardzo dobra zmywalność, wysoka biel oraz doskonała przyczepność do podłoża. TOP służy również do korygowania intensywności kolorów, poprzez mieszanie z wersją barwioną COLOR V2005.

Zalety:

- doskonała zmywalność, bardzo dobra możliwość wielokrotnego czyszczenia
- odporność na ścieranie na mokro kl. 1 (EN 13300)
- doskonała siła krycia
- wysoka biel, min. 96% MgO
- gładka matowa powierzchnia
- wysoka wydajność i paroprzepuszczalność

Nanoszenie: Przed użyciem farbę TOP dokładnie wymieszać. Nakładać wałkiem, pędzlem, szczotką malarską lub metodą natryskową. Podłoże, np. mineralne, płyta wiórowa, pilśniowa, gipsowo-kartonowa, musi być suche, czyste, stabilne, wolne od kurzu i zabrudzeń oraz pozbawione starych, słabo przylegających powłok, zwłaszcza farb klejowych i wapiennych, a także zabezpieczone przed przenikaniem wody. Podłoże mineralne musi być odpowiednio dojrzałe ze względu na proces karbonatyzacji (minimum 6 tygodni, w okresie chłodnym dłużej). Podłoża biologicznie zainfekowane (grzyby, pleśnie, glony) należy najpierw oczyścić odpowiednim preparatem biobójczym, a następnie usunąć mechanicznie na mokro. Plamy z sadzy, tłuszczu lub pochodzące z dymu należy usunąć i zabezpieczyć powłoką izolacyjną ANTISPOT. Na nowych tynkach usunąć luźne ziarna piasku (szlifowanie, szczotkowanie). Nierówności wyrównać odpowiednią zaprawą, a miejsca napraw gruntować środkiem gruntującym (EKOPEN, GRUNT PENETRUYĄCY S2802A). Podłoża chłonne i bardzo chłonne należy wstępnie zagruntować środkiem gruntującym (EKOPEN, GRUNT PENETRUYĄCY S2802A). Do bezpośredniego gruntowania oraz jednoczesnego wykonania warstwy kryjącej na starym i nowym murze, tynkach wapienno-cementowych, mineralnych lub wapiennych, podłożach gipsowych, płytach gipsowo-kartonowych, panelach itp., służy nasz BIAŁY GRUNT PENETRUYĄCY V1005. V1005 może być również stosowany do przemalowywania ciemnych kolorów farb do wnętrz lub miejsc połączeń różnych odcieni. BIAŁY GRUNT PENETRUYĄCY V1005 wyrównuje i zmniejsza nierównomierną chłonność podłoża, wzmacnia je oraz znacząco zwiększa przyczepność kolejnych powłok. Dzięki wysokiej sile krycia i bieli może zastąpić klasyczny grunt oraz jedną warstwę farby nawierzchniowej, co redukuje zużycie finalnej powłoki malarskiej. Farba TOP nakładana jest, w zależności od potrzeb, w dwóch warstwach. Czas schnięcia farby wynosi 4–6 godzin, w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. Zalecana temperatura nanoszenia (otoczenia, podłoża i farby): +5°C do +25°C.

Rozcieńczalnik: Woda

Rozcieńczanie: 1.-2. powłoka maks. 0,25 l wody na 1 kg farby, do drugiej warstwy można dodać mniej wody

Przykład procesu nanoszenia:

1. usunąć stare, słabo przylegające powłoki (farby klejowe, kaolinowe, wapienne) poprzez zeszkrobanie oraz oczyścić podłoże z tłuszczu i zanieczyszczeń
2. większe nierówności wyrównać odpowiednią zaprawą wyrównawczą
3. 1x podkład gruntujący (EKOPEN, GRUNT PENETRUJĄCY S2802A), czas schnięcia min. 6 godzin
4. 2x powłoka TOP w odstępie 6 godzin, w razie potrzeby rozcieńczyć maks. 0,25 l wody na 1 kg farby

Właściwości i parametry techniczne farby:

Parametr	Wartość	Norma
Gęstość [g/cm ³]	1,55–1,70	ČSN EN ISO 2811-1
Czas schnięcia (w zależności od temperatury) [godzin]	4–6	Metodyka producenta
Zawartość substancji nietłoch (2 godz., 105°C) [% masy]	min. 60	ČSN EN ISO 3251
Czas wypływu, kubek DIN (Ø dyszy 10 mm) przy 23°C i 50% wilgotności względnej powietrza [s]	40–70	ČSN EN ISO 2431
Lepkość, wrzeciono 6, 60 obr./min [mPa.s]	6000–8500	ČSN EN ISO 2884-2

Parametr	Wartość	Norma
Biel (biały kolor) [% MgO]	96	metodyka producenta B5/TD1-41
Odporność na ścieranie na mokro [klasa]	1	ČSN EN ISO 11998
Połysk	matowy	metodyka producenta B5/TD1-9 (ČSN EN ISO 2813)
Przyczepność do podłoża (beton) [MPa]	≥ 2	ČSN 73 2577
Równoważna grubość warstwy powietrza [m]	s _d = 0,07	ČSN EN ISO 7783
Klasa paroprzepuszczalności [klasa]	V ₁ (wysoka)	ČSN EN 1062-1
Współczynnik oporu dyfuzyjnego (przy gr. 166 µm)	µ = 422	ČSN EN ISO 7783

Wydajność: 9–13 m² z 1 kg farby w jednej warstwie.

Zużycie: 0,08–0,11 kg na 1 m² farby w jednej warstwie.

Opakowanie: Zgodnie z aktualną ofertą: 1,5; 4 i 15 kg.

Przechowywanie: W temperaturze 5–25°C przez okres gwarancji podany na opakowaniu produktu. Podczas transportu i magazynowania chronić przed zamarznięciem.

Utylizacja: Pozostałości produktu i opakowanie należy przekazać uprawnionemu podmiotowi zajmującemu się utylizacją odpadów lub do punktu wyznaczonego przez gminę.

Klasyfikacja produktu:

Hasło ostrzegawcze: **brak**

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki tego produktu.

„Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie wyrobów malarskich oraz, w razie potrzeby, za dobór i właściwe wykonanie całego systemu powłokowego. Oznacza to, że należy zawsze uwzględnić wszystkie okoliczności, warunki nanoszenia i wykonania, które mogą mieć wpływ na końcową jakość powłoki.

Reklamacje dotyczące odcieni kolorystycznych są uznawane wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego wykonania powłoki próbnej zgodnie z obowiązującą technologią na małej powierzchni oraz zgłoszenia go do reklamacji. Wszelkie reklamacje zgłaszane po zużyciu produktu nie będą rozpatrywane. Producent COLORLAK, a.s. zastrzega sobie

prawo do wprowadzania zmian w danych technicznych i materiałach informacyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.”

„Zalecenia techniczne zawarte w niniejszej karcie zostały opracowane na podstawie naszych doświadczeń i najlepszej wiedzy dotyczącej aktualnego stanu nauki i praktyki. Nie są one wiążące i nie stanowią podstawy do roszczeń wykraczających poza warunki umowy sprzedaży.”

Marketing, 10/2025

