



AC706 NEREZOVÁ OCEL

3v1, základní i vrchní (jednovrstvá), antikorozní barva, která vytváří reálný nerezový povrch, mat řady EUROSPRAY

Barevné odstíny: V kovovém nerezovém provedení, dle platné ceníkové nabídky.

Použití: EUROSPRAY NERAZOVÁ OCEL je rychleschnoucí antikorozní jednovrstvá (samozákladující) barva 3v1, která vytváří reálný nerezový povrch pro vnitřní i venkovní použití, pro profesionály i kutily. Obsahuje speciální ocelový prášek, který nabízí vysoce ochranný povrch i v těch náročnějších podmínkách. Poskytuje vysokou odolnost povětrnosti, UV záření, vodě. Vysoká přilnavost k podkladům jako je kov (ocel, mosaz, hliník), plasty ABS (bez PP). Využití např. na různé nádrže, pylony, brány, kovové prvky, potrubí a dekorace. Vhodná i pro řezání nebo svařování, pro obnovení korozní ochrany. Úplné zaschnutí do 24 hodin,

Patentovaný bezpečnostní uzávěr „odolný dětem“, kde barva víčka zobrazuje odstín obsahu spreje.

Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Přednosti:

- 3v1 jednovrstvá barva, jako základ, mezivrstva a vrchní barva
- reálný vzhled nerez oceli
- výborná antikorozní ochrana
- vysoká odolnost povětrnosti, vodě
- rychleschnoucí
- ošetřené kovové díly lze řezat nebo svařovat
- pro exteriér i interiér

Příprava podkladu: Povrch musí být suchý, čistý, zbavený mastnoty a neporušený. Odstraňte veškerou rez z kovů. Povrch, který má být nástříkán, musí mít stejnou teplotu jako sprej i okolní vzduch, aby se předešlo problémům s přilnavostí a konečnou úpravou. Před použitím zdrsňte povrch smirkovým papírem. Zakryjte všechna místa, která nejsou určena k nástříku. Neaplikujte na syntetické barvy. V případě aplikace na plast, použijte nejdříve EUROSPRAY ZÁKLAD NA PLASTY. Pro vyšší přilnavost k hliníku, použijte nejdříve EUROSPRAY PROMOTOR PŘILNAVOSTI NA KOV.

Návod k použití: Sprej před použitím 2 minuty silně protřepávejte. Proved'te stříkací test na samostatném povrchu. Stříkejte ze vzdálenosti 20-25 cm, v tenkých vrstvách křížovým nástříkem, s intervalem 3-5 minut mezi jednou a druhou vrstvou. Po použití obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříkněte zbytek hmoty z ventilku. Stříkejte venku nebo v dobře větrané místnosti. Používejte při teplotě 10-25 °C a max. vlhkosti vzduchu 60 %. Nenanášejte nadměrné množství, které by mohlo způsobit stékání nebo rozbíhání vrstvy. Při stříkání používejte vhodné osobní ochranné prostředky (rukavice, brýle a masky).

Vlastnosti nátěrové hmoty, nástříku:

| | | |
|-----------|-------------------|----------|
| Zasychání | bezprašné | 10 minut |
| | na dotek | 20 minut |
| | celkové zaschnutí | 24 hodin |

Vlastnosti zaschlého nátěru (po úplném vyzrání):
Lesk, číslo lesku [GU] (geometrie 60 °) mat 5

Teoretická vydatnost: cca 1,5-2 m² v jedné vrstvě u 400 ml plnění.

Záruční doba: 10 let od data výroby, uvedeného na spodní straně dózy.

Balení: Dle aktuální nabídky, náplň 400 ml, celkový objem 520 ml.

Skladovatelnost: Doporučená teplota při skladování je 5-20 °C. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:
Signální slovo: **nebezpečí**



H věty:

| | |
|------|---|
| H222 | Extremně hořlavý aerosol. |
| H229 | Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. |
| H315 | Dráždí kůži. |
| H319 | Způsobuje vážné podráždění očí. |
| H336 | Může způsobit ospalost nebo závratě. |

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti, podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 11/2024