

# AQUAREX V2115

» 3v1 vodouředitelná jednovrstvá matná barva



na dřevo, kov  
a vybrané plasty



vysoká odolnost UV  
záření a povětrnosti



na ocel, pozink,  
hliník a měď



3v1 základ, mezivrstva  
a vrchní ochranný nátěr

- AQUAREX V2115 plní současně funkci kvalitního antikorozního základu, mezivrstvy (bariéry zvyšující ochranu) a vrchní matné barvy (3v1).
- AQUAREX je velmi odolná jednovrstvá (3v1) matná barva s velmi širokým použitím.
- Barva slouží k rozmanitým nátěrům kovů, dřeva, dřevěných materiálů, minerálních povrchů, omítek, zdiva, neglazované keramiky a vybraných druhů plastů (umakart, ABS, tvrdé PVC, polystyrén) v domě i zahradě.
- V2115 má vysokou odolnost UV záření a povětrnosti a rychlé zasychání, za den máte hotovo.
- V2115 obsahuje vysoký podíl účinných antikorozních pigmentů, moderních pojiv a aditiv, a díky tomu je zajištěna celková vysoká odolnost a delší funkčnost nátěru. Díky tomu lze seriózně uvádět „Ochrana až 10 let“.
- AQUAREX je vhodný pro základní i vrchní nátěr zinku (i nový), mědi, mosazi, hliníku i k antikorozním nátěrům oceli pro vnitřní i venkovní prostředí (např. střechy, okapy, oplocení, parapety apod.). Barvu je možno použít také jako základní antikorozní vrstvu ve vodouředitelných nátěrech, např. pod lesklou barvu AKRYLCOL LESK V2046.

- V2115 je mimo základní nabídku 14 odstínů určen i pro tónování v Tónovacím systému COLORLAK – řady DEKOR.
- AQUAREX je vhodný k nátěrům hraček - splňuje podmínky normy EN 71-3+A1 Migrace určitých prvků, a také je vhodný k nátěrům např. vдуchotechniky v potravinářských provozech, konstrukce pro uskladnění balených potravin (např. mouka, vejce, těstoviny apod.), kde se předpokládá nepřímý styk s potravinami.

#### Nanášení:

stříkáním, štětcem, máčením, válečkem při teplotě okolního vzduchu i podkladu 15-25 °C. Relativní vlhkost vzduchu musí být do 75%. Teplota menší než 12 °C a relativní vlhkost vzduchu nad 75% zasychání zpomaluje, až znemožňuje. Maximální teplota okolí a podkladu při použití barvy V2115 je 30 °C. Všechny pomůcky ihned po skončení práce očistěte vodou. Po 5 hodinách schnutí lze dokončit nátěrový systém (druhá vrstva V2115, nebo např. vrchní lesklá barva AKRYLCOL LESK V2046).

#### Ředidlo:

čistá voda.

#### Vydatnost:

10-12 m<sup>2</sup>/l v jedné běžné vrstvě, nebo 5-6 m<sup>2</sup>/l v celkové vrstvě – jako jednvrstvá barva (např. 2× nátěr štětcem).



## Odstíny barvy AQUAREX V2115

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| RAL 3001 červená | RAL 3011 červená  |
| RAL 3020 červená | RAL 5010 modrá    |
| RAL 6002 zelená  | RAL 6005 zelená   |
| RAL 7004 šedá    | RAL 7035 šedá     |
| RAL 8015 hnědá   | RAL 8017 hnědá    |
| RAL 9004 černá   | RAL 9006 stříbrná |
| RAL 9016 bílá    | C0857 měděná      |

Uvedené odstíny mají v tištěné podobě pouze orientační charakter.

#### COLORLAK, a.s.

Tovární 1076

686 03 Staré Město

e-mail: [info@colorlak.cz](mailto:info@colorlak.cz)

info linka: 800 145 555

[www.colorlak.cz](http://www.colorlak.cz)



**COLORLAK**  
barvy s pávem